

## Ayous, Samba, Wawa

### Nome botanico:

Tryplochiton Scleroxylon K. Schum

### Area di crescita:

Fascia equatoriale dell'Africa centro-occidentale: Camerun, RCA, Costa d'Avorio, Liberia, Guinea Equatoriale, Nigeria, Ghana

### Peso specifico medio

350 – 500 kg/m<sup>3</sup>

### Caratteristiche tecnologiche:

Legno privo di albino leggero di colore bianco giallognolo talvolta con zone abbastanza localizzate di tonalità biancastra rosea o bruciccia. Tessitura da media a grossolana fibratura per lo più diritta talvolta intrecciata. Soggetto a attacchi di funghi e insetti se non opportunamente trattato. Ottima lavorabilità. Essiccazione senza difficoltà con relativo basso ritiro e discreta stabilità

**Usi** : falegnameria leggera, cornici produzione di imballaggi, sfogliatura per compensati, impiallacciatura,



