

Iroko

Nome botanico:

Chlorophora excelsa

Area di crescita:

Africa tropicale occidentale

Peso specifico medio

640 kg/m³

Caratteristiche tecnologiche:

Alburno giallognolo biancastro nettamente differenziato dal durame che si presenta dopo l'essiccazione giallo bruno talvolta cupo, Tessitura da media a grossolana con fibra varia. Essiccazione semplice e regolare ritiro limitato

Usi :

costruzioni navali e marittime mobili
arredamento di interni di imbarcazioni

