

Teak

Nome botanico:

Tectona grandis

Area di crescita:

Penisola indiana Indocina Birmania
Giava

Peso specifico medio

580 – 750 kg/m³

Caratteristiche tecnologiche:

Alburno giallo chiaro e durame bruno dorato con possibili variegature bruno verdastre nerastre o grigiognole. Tessitura fine fibratura per lo più dritta. Dopo una corretta essiccazione il legno risulta molto stabile. Legno grasso e pertanto molto resistente a umidità e infestazioni di parassiti vegetali.

Usi :

Costruzioni navali e di mobili infissi e pavimenti di pregio

