

Pino

Nome botanico:

Pinus silvestris

Area di crescita:

Europa e soprattutto Europa settentrionale

Peso specifico medio

600 kg/m³

Caratteristiche tecnologiche:

Legno molto resinoso con alburno bianco giallognolo o con leggera tonalità rosea e durame tendente al bruno-rosato. Tessitura media e fibra prevalentemente diritta. Il ritiro risulta da medio a modesto. Risulta velocemente soggetto ad alterazioni cromatiche

Usi :

Legno di facile lavorazione adatto per serramenti di porte e finestre, per pavimenti e costruzioni interne ed esterne, seppur con qualche limitazione per il trattamento in superficie dato dal forte contenuto di resina.

