

Larice

Nome botanico:

Larix decidua

Area di crescita:

Europa centrale

Peso specifico medio

650 kg/m³

Caratteristiche tecnologiche:

Legno differenziato con alburno bianco giallastro e durame bruno rossastro o rosso porpora. Tessitura da fine a media fibra prevalentemente diritta

Usi :

mobili arredamenti serramenti
falegnameria pesante

